

Пример комплектации фланцев линзовой прокладкой

Марка стали линзы	Предельные параметры применения		Марка стали фланца	Примечания
	Температура, °С	Давление, Ру, кгс/см ²		
Сталь 20	-40...+200	200...320	Сталь 20	Ж1
14ХГС	-50...+200	400...630	15ГС; 14ХГС	Ж2
12Х18Н10Т 10Х117Н13М3Т		200...320	12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 10Х17Н13М3Т 08Х17Н15М3Т	Ж 1,2; К1
08Х18Н15М3Т		400		
15ХМ	-50...+400	20...400	18Х3МВ 20Х2М 30ХМА 22Х3М	Ж1при T<+400°С; К1 при T > +400 °С Ж2 при T<+400°С
		50...800		
	-50...+510	200...500	20Х3МВФ	
	630... 1000			